










CEMENTINA RETRÒ - CEMENTINA VINTAGE - CEMENTINA WOOD - CEMENTINA TERRAZZO - CEMENTINA TIMELESS
 20x20 cm \pm 8,5 mm Matt

Gres Porcellanato Smaltato . Glazed Porcelain Tile . Grès Cérame Émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	NORMA NORM NORME NORM	VALORE RICHIESTO REQUIRED STANDARD VALEUR STANDARD STANDARDWERT	CEMENTINE	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA. WATER ABSORPTION. ABSORPTION D'EAU. WASSERAUFNAHME.	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	$\leq 0,5\%$	
 RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE. CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION. RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES A FAIBLE CONCENTRATION. BESTÄNDIGKEIT GEGEN NIEDRIG KONZENTRIERTE CHEMISCHE ARBEITSSTOFFE.	EN ISO 10545-13	VALORE DA DICHIARARE. VALUE TO BE DECLARED. VALEUR A DECLARER. WERT ZU ERKLÄREN.	GLA	
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI. CHEMICAL AGENTS RESISTANCE. RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES. BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE ARBEITSSTOFFE.	ASTM C 650	CLASS A - CLASS E	CLASS A	
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA). CHEMICAL RESISTANCE (CHEMICAL PRODUCTS FOR DOMESTIC USE AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOL). RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE (PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE). BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN (CHEMISCHE PRODUKTEN FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH UND ZUSATZSTOFFEN FÜR SCHWIMMBAD).	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO GB. MINIMUM GB. MINIMUM GB. MINIMUM GB.	GA	
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO. SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP). RÉSISTANCE AU GLISSEMENT. BESTIMMUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT.	DCOF (ANSI A 137.1)	$\geq 0,42$	CONFORME. CORRESPONDING. CONFORME. ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN.	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI). ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD). RÉSISTANCE À L'ABRASION (MÉTHODE PEI). WIDERSTAND G. OBERFLÄCHENVERSCHLEISS (NACH PEI-METHODE).	UNI EN ISO 10545-7	COME DICHIARATO. AS STATED. COMME DÉCLARÉ. WIE ANGEGEBEN.	3	
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm ²) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm ²). RÉSISTANCE À LA FLEXION (N/mm ²). BIEGEFESTIGKEIT (N/mm ²).	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ² SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . DICKE $\geq 7,5$ mm : > 1300 N SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . DICKE $< 7,5$ mm : > 700 N	CONFORME. CORRESPONDING. CONFORME. ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN.	
 SFORZO DI ROTTURA (N). BREAKING STRENGTH (N). EFFORT DE RUPTURE (N). BRUCHKRAFT (N).		SPESSORE $\leq 7,5$ mm THICKNESS $\leq 7,5$ mm EPAISSEUR $\leq 7,5$ mm DICKE $\leq 7,5$ mm	≥ 700 N	CONFORME. CORRESPONDING. CONFORME. ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN.
SFORZO DI ROTTURA (lbf). BREAKING STRENGTH (lbf). EFFORT DE RUPTURE (lbf). BRUCHKRAFT (lbf).		ASTM C 648	AVERAGE ≥ 250 lbf INDIVIDUAL ≥ 225 lbf	CONFORME. CORRESPONDING. CONFORME. ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN.
 RESISTENZA ALLE MACCHIE. STAIN RESISTANCE. RÉSISTANCE AUX TÂCHES. FLECKENBESTÄNDIGKEIT.	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	CONFORME. CORRESPONDING. CONFORME. ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN.	
	ASTM C 1378	CLASS A - CLASS E	CLASS A	
 GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA. AESTHETIC CLASSES. DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE. FARBVARIATIONSKLASSEN (ÄSTHETISCHE KLASSEN).	ANSI A137.1	VO - V4	V3	